

試験成績証明書

依頼者名


品 名 不織布 1点

試験項目 消臭性

平成 21 年 7 月 20 日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

平成 21 年 7 月 24 日

財団法人 日本繊維製品品質技術センター
上海試験センター



記

○ 試験結果

機器分析(検知管法)

		減少率(%)
		アンモニア
不織布 (白)	原 品	85.0

○試験方法

- ・ (社)繊維評価技術協議会 機器分析実施マニュアル(検知管法)

初期ガス濃度 : アンモニア 100ppm

測定時間 : 2 時間後

試料サイズ : 検知管法 10×10cm

○提出試料



Certificate of Test Result

Organization Inspected: [REDACTED]

Sample: Non-woven Fabrics 1 piece

Test Item: Deodorization Function

This is to certify that the following is the test result of the sample provided by your company on July 20th,2009

July 24th,2009

Reported by Japan Fibre Quality Technology Center
Shanghai Experiment Center

Test Result:
Instrument Analysis(Detection Tube Method)

		Reducing Rate(%)
		Ammonia
Non-woven Fabrics	Original Sample	85

Method of Experiment
Fibre Assessment Technology Association Instrument Analysis implementation Regulation (Detection Tube Method)
Initial Gas Strength: Ammonia 100ppm
Test Time: 2 hours
Sample Size: Detection Tube Method 10 X 10 cm

Sample